

## Инструкции за употреба Professional Glue

Полиуретаново лепило за ремонт на лодки, батуты, палатки.

Предназначена е за бърз и надежден ремонт на PVC продукти, които се използват на открито, в морска или сладка вода. Устойчивост на UV лъчи

Препоръчва се за:

бърз и качествен ремонт както в туристическа, така и в домашна среда:

лодки и надуваеми водни атракции

батуты и надуваеми спортни съоръжения

шатри за автомобили и търговски павилиони

туристически палатки, канута, каяци, катамарани

спортни и туристически обувки

Приложение Метод на студеното лепило

Маркирайте мястото за лепенката. Изрежете парче плат или PVC фолио с размер 4-5 см по-голям от повреденото място. Почистете и обезмаслете лепенката и зоната, която ще се лепи. Нанесете тънък слой лепило върху двете повърхности, които ще се залепват. Изсушете за 5-10 минути. Нанесете втори слой лепило и изсушете за 3-5 минути. Важно е да се определи моментът, в който вискозитетът на лепилото започва да изчезва (проверете с докосване с пръст), поставете лепенката на мястото ѝ и я притиснете силно. Препоръчва се лепилото да се остави под налягане за 3-4 часа. Залепеното оборудване може да се използва след 3-4 часа.

Приложение Метод на горещо залепване

Маркирайте мястото за лепенката. Изрежете парче плат или PVC фолио с размер 4-5 см по-голям от повреденото място. Почистете и обезмаслете лепенката и зоната, която ще се лепи. Нанесете тънък слой лепило върху двете повърхности, които ще се залепват. Изсушете за 5-10 минути. Нанесете втори слой лепило и изсушете за 5-10 минути. Загрейте залепените повърхности до 60 °C, поставете лепенката на мястото ѝ и я притиснете здраво. Залепеното оборудване може да се използва след 20 минути.

Препоръка и препоръки

Разрези и повреди, по-големи от 4 cm, се залепват от двете страни. Порязвания и повреди, по-дълги от 6 cm, трябва да се поправят в специализирани сервиси. Оборудването, ремонтирано в туристически условия с по-големи повреди, беше препоръчано да се ремонтира втори път с двукомпонентно лепило при първа възможност. Работната температура на ремонтираното оборудване е между -40 °C и +80 °C. Ремонтирайте при температура, по-висока от +10 °C. Съхранявайте и транспортирайте при температура от -10 °C до +30 °C. Прясното лепило се отстранява със спирт или ацетон. Максималният ефект се постига за 24 часа.

Гаранционен срок 18 месеца

Лесно запалим! Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Работата трябва да се извършва в проветриво помещение.

Дата на производство 12.2018

Произведено в Ukraina.

Вносител: DOVERA SP. Z O.O.

22-100 Chełm ul. Lwowska 51

NIP: 5632430306