

Pokyny k lepidlu Professional

Polyuretanové lepidlo na opravy lodí, trampolín, stanů.

Určeno pro rychlé a spolehlivé opravy výrobků z PVC, které se používají ve venkovním prostředí, v mořské nebo sladké vodě. Odolnost vůči UV záření

Doporučeno pro:

rychlé a kvalitní opravy v turistickém i domácím prostředí.:

čluny a nafukovací vodní atrakce
trampolíny a nafukovací sportovní zařízení
stany pro auta a obchodní pavilony
turistické stany, kánoe, kajaky, katamarány
sportovní a turistická obuv

Použití Metoda lepení za studena

Označte místo pro záplatu. Vystříhnete záplatu z látky nebo PVC fólie o velikosti 4-5 cm větší, než je poškozené místo. Očistěte a odmastěte záplatu a opravované místo. Na oba lepené povrchy naneste tenkou vrstvu lepidla. Sušte 5-10 minut. Naneste druhou vrstvu lepidla a nechte ji 3-5 minut zaschnout. Je důležité určit okamžik, kdy začne lepidlo mizet (zkontrolujte dotykem prstu), umístěte záplatu na místo a pevně přitlačte. Doporučuje se ponechat lepené místo pod tlakem po dobu 3-4 hodin. Nalepené zařízení lze používat po 3-4 hodinách.

Použití Metoda lepení za horka

Označte místo pro záplatu. Vystříhnete záplatu z látky nebo PVC fólie o velikosti 4-5 cm větší, než je poškozené místo. Očistěte a odmastěte záplatu a opravované místo. Na oba lepené povrchy naneste tenkou vrstvu lepidla. Sušte 5-10 minut. Naneste druhou vrstvu lepidla a nechte ji 5-10 minut zaschnout. Zahřejte lepené plochy na 60 °C, přiložte záplatu a pevně ji přitlačte. Lepené zařízení lze používat po 20 minutách.

Doporučení a příručky

Řezy a poškození delší než 4 cm se lepí z obou stran. Řezné rány a poškození delší než 6 cm by měly být opraveny ve specializovaných dílnách. Zařízení opravené v turistických podmínkách s větším poškozením by mělo být při první příležitosti opraveno podruhé dvousložkovým lepidlem. Provozní teplota opravovaného zařízení je v rozmezí -40 °C až +80 °C. Oprava při teplotě vyšší než + 10 °C. Skladujte a přepravujte při teplotě od - 10 °C do + 30 °C. Čerstvé lepidlo se odstraní lihem nebo acetonem. Maximální účinek se dostaví po dobu 24 hodin.

Záruční doba 18 měsíců

Hořlavé! Uchovávejte mimo dosah dětí. Práce by se měly provádět ve větrané místnosti.

Datum výroby 12.2018

Vyrobeno v Ukaině.

Dovozce: DOVERA SP. Z O.O.
22-100 Chełm ul. Lwowska 51
NIP: 5632430306