

## Mode d'emploi de la colle professionnelle

Adhésif polyuréthane pour la réparation de bateaux, trampolines, tentes.

Conçu pour une réparation rapide et fiable des produits en PVC utilisés à l'extérieur, en mer ou en eau douce. Résistant aux rayons UV.

Recommandé pour:

une réparation rapide et de qualité dans les environnements touristiques et domestiques:

bateaux et manèges gonflables

trampolines et installations sportives gonflables

tentes pour voitures et pavillons commerciaux

tentes touristiques, canoës, kayaks, catamarans

chaussures de sport et de randonnée

### Application Méthode de collage à froid

Marquez l'emplacement du patch. Découpez un morceau de tissu ou de film PVC d'une taille supérieure de 4 à 5 cm à celle de la zone endommagée. Nettoyez et dégraissez le patch et la zone à patcher. Appliquez une fine couche d'adhésif sur les deux surfaces à coller. Séchez pendant 5 à 10 minutes. Appliquez une deuxième couche d'adhésif et laissez sécher pendant 3 à 5 minutes. Il est important de déterminer le moment où la viscosité de la colle commence à disparaître (vérifiez en touchant avec un doigt), placez le patch en place et appuyez fermement. Il est recommandé de laisser le point de colle sous pression pendant 3 à 4 heures. Le matériel collé peut être utilisé après 3-4 heures.

### Application Méthode de collage à chaud

Marquez l'emplacement du patch. Découpez un morceau de tissu ou de film PVC d'une taille supérieure de 4 à 5 cm à celle de la zone endommagée. Nettoyez et dégraissez le patch et la zone à patcher. Appliquez une fine couche d'adhésif sur les deux surfaces à coller. Séchez pendant 5 à 10 minutes. Appliquez une deuxième couche d'adhésif et laissez sécher pendant 5 à 10 minutes. Chauffez les surfaces collées à 60 °C, mettez le patch en place et appuyez fermement. Le matériel collé peut être utilisé après 20 minutes.

### Recommandations

Les coupures et les dommages de plus de 4 cm sont collés des deux côtés. Les coupures et les dommages de plus de 6 cm doivent être réparés dans des ateliers spécialisés. Il a été recommandé de réparer à nouveau, à la première occasion, les équipements réparés dans des conditions touristiques et présentant des dommages plus importants, avec une colle à deux composants. La température de fonctionnement de l'équipement réparé est comprise entre -40 °C et +80 °C. Réparation à une température supérieure à + 10 °C. Stockez et transportez à la température de - 10 °C à + 30 °C. L'adhésif frais est enlevé avec de l'alcool à brûler ou de l'acétone. L'effet est maximal pendant 24 heures.

Période de garantie 18 mois

Inflammable ! Tenir hors de portée des enfants. Le travail doit être effectué dans une pièce ventilée.

Date de production 12.2018

Fabriqué à Ukaina.

Importateur: DOVERA SP. Z O.O.

22-100 Chełm ul. Lwowska 51

NIP: 5632430306