

Instrukcja Klej Professional

Klej poliuretanowy dla naprawy łodzi, trampolin, tentów.

Przeznaczony dla szybkiej i niezawodnej naprawy wyrobów z PVC, które są wykorzystywane na zewnątrz, w morskiej lub świeżej wodzie. Odporny na promienie UV

Zalecany dla:

szybkiej i jakościowej naprawy jak w turystycznych, tak i w domowych warunkach:

łodzi i dmuchanych wodnych przejazdów

trampolin ta dmuchanych obiektów sportowych

samochodowych tentów i pawilonów handlowych

turystycznych namiotów, kajaków, kanoe, katamaranów

sportowego i turystycznego obuwia

Zastosowanie Metoda klejenia na zimno

Zaznaczyć miejsce pod łatkę. Wyciąć łatkę z tkaniny lub folii PVC za rozmiarem, który na 4-5 cm większy za miejsce uszkodzenia. Oczyszczyć i odtłuścić łatkę i miejsce pod łatkę. Nanieść cienką warstwę kleju na obie powierzchnie, które są klejone. Przesuszamy 5-10 min. Nanosimy drugą warstwę kleju i przesuszamy 3-5 min. Ważne, żeby wyznaczyć moment rozpoczęcia zniknięcia lepkości kleju (sprawdzać na dotyk palcem), umieścić łatkę na miejsce i mocno przycisnąć. Polecano zostawić miejsce klejenia pod presją na 3-4 god. Klejony sprzęt można używać po 3-4 god.

Zastosowanie Metoda klejenia na gorąco

Zaznaczyć miejsce pod łatkę. Wyciąć łatkę z tkaniny lub folii PVC za rozmiarem, który na 4-5 cm większy za miejsce uszkodzenia. Oczyszczyć i odtłuścić łatkę i miejsce pod łatkę. Nanieść cienką warstwę kleju na obie powierzchnie, które są klejone. Przesuszamy 5-10 min. Nanosimy drugą warstwę kleju i przesuszamy 5-10 min. Nagrzać klejone powierzchnie do temperatury 60 °C, umieścić łatkę na miejsce i mocno przycisnąć. Klejony sprzęt można używać po 20 min.

Rekomendację i zalecenia

Ucięcia i uszkodzenia większe niż 4 cm klejone z obu stron. Ucięcia i uszkodzenia długością więcej niż 6 cm polecano naprawiać w specjalizowanych warsztatach. Naprawiony sprzęt w turystycznych warunkach z większym uszkodzeniem polecano ponownie naprawić przy pierwszej możliwości klejem dwuskładnikowym. Temperatura eksploatacji klejonego sprzętu od - 40 °C do +80 °C. Naprawiać przy temperaturze, większej + 10 °C. Przechowywać i transportować przy temperaturze od - 10 °C do + 30 °C. Świeży klej usuwa się spirytusem lub acetonem. Maksymalny efekt nadchodzi przez 24 godziny.

Gwarancyjny termin przechowywania 18 miesięcy

Łatwopalny! Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Prace należy prowadzić w wentylowanym pomieszczeniu.

Wyprodukowano w Ukrainie.

Importer: DOVERA SP. Z O.O.

22-100 Chełm ul. Lwowska 51

NIP: 5632430306