

## Инструкция по применению клея Professional

Полиуретановый клей для ремонта лодок, батутов, палаток.

Предназначен для быстрого и надежного ремонта изделий из ПВХ, которые используются на открытом воздухе, в морской или пресной воде. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам

Рекомендуется для:

быстрый и качественный ремонт как в туристических, так и в бытовых условиях:

лодки и надувные водные аттракционы  
батуты и надувные спортивные сооружения  
автомобильные палатки и торговые павильоны  
туристические палатки, каноэ, байдарки, катамараны  
спортивная и туристическая обувь

### Применение Метод холодного клея

Отметьте место для установки заплатки. Вырежьте заплатку из ткани или пленки ПВХ на 4-5 см больше поврежденного участка. Очистите и обезжирьте заплату и участок, на который будет наноситься заплатка. Нанесите тонкий слой клея на обе склеиваемые поверхности. Высушите в течение 5-10 минут. Нанесите второй слой клея и высушите в течение 3-5 минут. Важно определить момент, когда вязкость клея начинает исчезать (проверьте, коснувшись пальцем), поместите заплатку на место и крепко прижмите. Рекомендуется оставить клеевое пятно под давлением на 3-4 часа. Склеенное оборудование можно использовать через 3-4 часа.

### Применение Метод горячего склеивания

Отметьте место для установки заплатки. Вырежьте заплатку из ткани или пленки ПВХ на 4-5 см больше поврежденного участка. Очистите и обезжирьте заплату и участок, на который будет наноситься заплатка. Нанесите тонкий слой клея на обе склеиваемые поверхности. Высушите в течение 5-10 минут. Нанесите второй слой клея и высушите в течение 5-10 минут. Нагрейте склеиваемые поверхности до 60 °С, положите заплатку на место и плотно прижмите. Склеенное оборудование можно использовать через 20 мин..

### Рекомендация и советы

Порезы и повреждения длиной более 4 см заклеиваются с обеих сторон. Порезы и повреждения длиной более 6 см следует ремонтировать в специализированных мастерских. Отремонтированное в туристических условиях снаряжение с более обширными повреждениями было рекомендовано при первой возможности снова отремонтировать с помощью двухкомпонентного клея. Рабочая температура отремонтированного оборудования находится в диапазоне от -40 °С до +80 °С. Ремонтировать при температуре выше + 10 °С. Хранить и транспортировать при температуре от - 10 °С до + 30 °С. Свежий клей удаляется спиртом или ацетоном. Максимальный эффект наступает в течение 24 часов.

Гарантийный срок 18 месяцев

Легковоспламеняющийся! Хранить в недоступном для детей месте. Работы следует проводить в проветриваемом помещении.

Дата производства 12.2018

Сделано в Укаине.

Импортер: DOVERA SP. Z O.O.  
22-100 Chełm ul. Lwowska 51  
NIP: 5632430306