

Инструкция использования Клей –Герметик Dr. Boat

для ремонта и герметизации проколов или порезов в надувных изделиях из ткани ПВХ и прорезиненной ткани без использования заплат.

Область применения.

Ремонт и герметизация проколов и порезов в надувных изделиях из тканей ПВХ, ПУ и прорезиненных. Не требует использования латок. Рекомендуется для ремонта надувных лодок, матрасов, бассейнов, батутов, а также каркасных изделий из ПВХ (тенты, палатки) и тентов грузовых автомобилей
Может применяться в стационарных и походных условиях.

Свойства.-

водостойкость в соленой и пресной воде.

Высокая прочность и термостойкость.

Хорошая пластичность, в том числе при низких температурах.

Гарантийный срок хранения 24месяц в закрытой заводской упаковке

Предупреждение.

Клей огнеопасен. работать с клеем в хорошо проветриваемых помещениях.

Ремонт изделий из ткани ПВХ или ПУ и пленки ПВХ.

Инструкция

Место вокруг повреждения – 20 мм в каждую сторону - очистить от грязи и пыли и протереть растворителем для удаления жировых загрязнений. Дать растворителю улетучиться (это занимает 3 –10 мин)

Большие порезы длиной больше 3 см нужно скрепить, сшив место пореза ниткой с иголкой или наложить специальную армирующую сетку . Место повреждения необходимо зафиксировать и нанести толстый слой на место повреждения, захватив участки 10 –15 мм вокруг повреждения.

Через 20 минут повторно нанести толстый слой клея. Через 5 часов изделием можно пользоваться. Полная прочность наступает через 24 часа.

Сделано в Украине.

Краткая инструкция

Быстрый ремонт ПВХ изделий в любых условиях БЕЗ ЛАТОК !

- 1 Очистить поврежденное место
- 2 нанести на порез клей
- 3 Через 20 минут повторно нанести 2 слой клея
4. Подождать 5 часов
- 5.Все готово! Ремонт закончен