

Használati utasítás Professional Glue

Poliuretán ragasztó csónakok, trambulinok, sátrak javítására.

Kültéri, tengeri vagy édesvízben használt PVC termékek gyors és megbízható javítására tervezték. Ellenáll az UV-sugaraknak

Ajánlott a:

gyors és minőségi javítás mind turisztikai, mind háztartási környezetben:

csónakok és felfújható vízipiciklik

trambulinok és felfújható sporteszközök

autósátrak és kereskedelmi pavilonok

turista sátrak, kenuk, kajakok, katamaránok

sport- és túracipő

Alkalmazás Hideg ragasztó módszer

Jelölje meg a folt helyét. Vágjon ki egy foltot szövetből vagy PVC-fóliából 4-5 cm-rel nagyobb méretben, mint a sérült terület. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a foltot és a foltozandó területet. Vigyen fel egy vékony réteg ragasztót mindkét ragasztandó felületre. 5-10 percig szárítsuk. Vigyen fel egy második réteg ragasztót, és szárítsa 3-5 percig. Fontos meghatározni azt a pillanatot, amikor a ragasztó viszkozitása kezd eltűnni (ujjal történő érintéssel ellenőrizze), helyezze a tapaszt a helyére, és nyomja erősen. Javasoljuk, hogy a ragasztási pontot 3-4 órán át hagyja nyomás alatt. A ragasztott berendezés 3-4 óra elteltével használható.

Alkalmazás Forró ragasztási módszer

Jelölje meg a folt helyét. Vágjon ki egy foltot szövetből vagy PVC-fóliából 4-5 cm-rel nagyobb méretben, mint a sérült terület. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa a foltot és a foltozandó területet. Vigyen fel egy vékony réteg ragasztót mindkét ragasztandó felületre. 5-10 percig szárítsuk. Vigyen fel egy második réteg ragasztót, és szárítsa 5-10 percig. Melegítse fel a ragasztott felületeket 60 °C-ra, helyezze a foltot a helyére, és nyomja erősen. A ragasztott berendezés 20 perc után használható.

Ajánlás és javaslatok

A 4 cm-nél nagyobb vágásokat és sérüléseket mindkét oldalra ragasztják. A 6 cm-nél hosszabb vágásokat és sérüléseket szakmühelyekben kell javíttatni. A turisztikai körülmények között javított, nagyobb sérülésekkel járó berendezéseket ajánlott volt az első adandó alkalommal kétkomponensű ragasztóval újra javítani. A javított berendezés üzemi hőmérséklete -40 °C és +80 °C között van. Javítás + 10 °C-nál magasabb hőmérsékleten. Tárolja és szállítsa - 10 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten. A friss ragasztót spiritusszal vagy acetonnal távolítsuk el. A maximális hatás 24 órán át tart.

Garanciaidőszak 18 hónap

Gyúlékony! Gyermekek elől elzárva tartandó. A munkát szellőztetett helyiségben kell végezni.

Gyártás dátuma 12.2018

Made in Ukaina.

Importőr: DOVERA SP. Z O.O.

22-100 Chełm ul. Lwowska 51

NIP: 5632430306