

Istruzioni della colla Professional

Adesivo poliuretano per riparare barche, trampolini, tende.

Progettato per una riparazione veloce e affidabile dei prodotti in PVC che vengono utilizzati all'esterno, in mare o in acqua dolce. Resistente ai raggi UV

Raccomandato per:

riparazione rapida e di qualità sia in ambienti turistici che domestici:

barche e giostre d'acqua gonfiabili

trampolini e strutture sportive gonfiabili

tende auto e padiglioni commerciali

tende turistiche, canoe, kayak, catamarani

calzature sportive e da trekking

Applicazione Metodo della colla a freddo

Segna il posto per la toppa. Ritagliare un pezzo di tessuto o di pellicola in PVC di 4-5 cm più grande dell'area danneggiata. Pulire e sgrassare la toppa e l'area da rattoppare. Applicare un sottile strato di adesivo su entrambe le superfici da incollare. Asciugare per 5-10 minuti. Applicare un secondo strato di adesivo e asciugare per 3-5 minuti. È importante determinare il momento in cui la viscosità della colla comincia a scomparire (controllare toccando con un dito), mettere la toppa in posizione e premere con forza. Si raccomanda di lasciare il punto di colla sotto pressione per 3-4 ore. L'attrezzatura incollata può essere usata dopo 3-4 ore.

Applicazione Metodo di incollaggio a caldo

Zaznacz miejsce na łatkę. Wytnij kawałek tkaniny lub folii PCV, który jest o 4-5 cm większy niż uszkodzony obszar. Oczyszczyć i odłuszczyć łatkę oraz obszar do łatania. Nałożyć cienką warstwę kleju na obie łączone powierzchnie. Suszyć przez 5-10 minut. Nałożyć drugą warstwę kleju i suszyć przez 5-10 minut. Klejone powierzchnie podgrzać do 60 ° C, nałożyć łatkę na swoje miejsce i mocno docisnąć. Sprzęt klejony można używać już po 20 minutach.

Raccomandazione e consigli

Tagli e danni più grandi di 4 cm sono incollati su entrambi i lati. Tagli e danni più lunghi di 6 cm devono essere riparati in laboratori specializzati. Le attrezzature riparate in condizioni turistiche con danni più estesi sono state raccomandate per essere riparate di nuovo alla prima opportunità con colla bicomponente. La temperatura di funzionamento dell'attrezzatura riparata è compresa tra -40 °C e +80 °C. Riparazione a temperatura superiore a + 10 °C. Conservare e trasportare alla temperatura da - 10 °C a + 30 °C. L'adesivo fresco viene rimosso con spirito o acetone. L'effetto massimo arriva per 24 ore.

Periodo di garanzia 18 mesi

Infiammabile! Tenere fuori dalla portata dei bambini. Il lavoro deve essere eseguito in una stanza ventilata.

Data produkcji 12.2018

Fatto a Ukaina.

Importatore: DOVERA SP. Z O.O.

22-100 Chełm ul. Lwowska 51

NIP: 5632430306